

Адрес: 119296, г. Москва, Университетский пр-т, д. 5

Телефон: (495) 229 54 03, 787 03 41

Факс: (499) 995 06 46

Web: www.stroy-mag.ru

Email: info@tempstroy.ru

	Битумный праймер Isoral
Внешний вид	Однородная жидкость черного цвета без видимых посторонних включений и сгустков
Условная вязкость, с	27
Массовая доля нелетучих веществ, %	33,9
Время высыхания, мин При температуре 23 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие При температуре минус 10 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие При температуре минус 0 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие При температуре 10 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие	Не менее 70 Не менее 18 Не менее 40 Не менее 180 Не менее 50 Не менее 90 Не менее 100 Не менее 40 Не менее 50 Не менее 6 Не менее 9 Не менее 15
Расход, г/м ² При температуре 23 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие При температуре минус 10 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие	20 47 147 38 75 227

Адрес: 119296, г. Москва, Университетский пр-т, д. 5

Телефон: (495) 229 54 03, 787 03 41

Факс: (499) 995 06 46

Web: www.stroy-mag.ru

Email: info@tempstroy.ru

При температуре 0 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие При температуре 10 ⁰ С - металл - бетон - старое покрытие	40 65 155 20 65 144
Температура замерзания, 0 ⁰ С	Ниже минус 5 Ниже минус 15
Глубина пенетрации в бетонное основание при температуре 23 ⁰ С, мм	Не более 0,1
Стойкость к воздействию 5 % соляного раствора в течение 72 ч	На поверхности покрытия отсутствуют видимые дефекты
Прочность сцепления с основанием, МПа - с металлом - с бетоном	0,03 0,04