

ТОПХАРД КВАРЦ

ООО «Медиса»

119296, Россия, Москва,
Университетский пр-т, 5
тел: (495) 787-0341
(495) 762-6775
info@tempstroy.ru
www.stroy-mag.ru
www.bartell.ru
www.ashfrodformula.ru

Минеральный упрочнитель для бетона

ТопХард Кварц – готовый к использованию, цветной упрочнитель для бетонных полов. Наносится на свежевыровненный бетон. Изготавливается промышленным способом и содержит смесь алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, суперпластификатора, специальных добавок и пигмента.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТопХард Кварц используется как для внутреннего, так и для наружного применения на полах, подверженных средним по интенсивности движения нагрузкам. Рекомендуется к применению в производственных, складских, торговых и парковочных площадях.

Результат применения материала:

- превосходная износоустойчивость, стойкость к механическим и ударным нагрузкам;
- малопылящая поверхность;
- высокая светоотражающая способность;
- нескользкая поверхность;
- легкость в уборке;
- химическая стойкость к воздействию бензина и минеральных масел;
- долговечность и эксплуатационная надежность;
- высокая однородность цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время затвердевания:	24 часа
Срок набора прочности	28 суток
Легкая нагрузка:	через 7 дней
Прочность на сжатие:	65 МПа через 28 дней.
Прочность на изгиб:	7 МПа через 28 дней.
Испытание на отрыв:	мин. 2,5 Мпа
Прочность связи:	1,23 МПа (100% распад бетона).
Тест Боме:	менее 6,5,0 см ³ /50 см ²
Мах Диаметр зерен	4 мм.

НАНЕСЕНИЕ:

Топпинг «ТопХард» аккуратно рассыпают по поверхности стяжки, стараясь достичь равномерной толщины слоя. Рассыпка производится с помощью специальной тележки для рассыпки топпинга.

Расход топпинга «ТопХард» при первом внесении – около 2/3 от общего расхода на 1 м². После внесения топпинга производится первая грубая затирка бетонозаглаживающей машиной «Bartell». Затирку необходимо производить, как только топпинг впитает в себя влагу из бетона. Это будет видно по потемнению поверхности. После завершения первой грубой затирки следует немедленно внести оставшуюся 1/3 часть топпинга, чтобы он успел пропитаться влагой из цементного молока до испарения воды. После того как смесь пропитается влагой, приступают ко второй грубой затирке.

Расход топпинга «ТопХард» зависит от технических условий и нагрузок на пол и составляет 3-5 кг/ м² (минимальный расход для цветных топпингов – от 5 кг/ м²)

УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Влагонепроницаемый мешок 25 кг
- 12 мес. в прохладном месте.

Производство

Россия